

HL Professional LASIKUITUKITTI, 2K

TUOTEKUVAUS

Lasikuituvahvistettu polyesterikitti ruostuneiden metallikohteiden sekä lasikuituosien korjaamiseen. Helppokäyttöinen koostumus ja erinomainen tarttuvuus.

OMINAISUUDET

Pohja-aine:	Tyydyttymätön polyesteri
Väri:	Vihreä
Ominaispaino:	1,6 kg/ (20°C)
VOC:	23 g/l (Sekoitettuna)

OHEISTUOTTEET




Kovettaja PBO

KÄYTTÖKOHEET

Voidaan käyttää teräkselle ja lasikuituvahvisteisille pinnoille.
Saavuttaaksesi maksimaalisen korroosiosuojan käytä alla 2K epoksipohjamaalia.
Älä käytä termoplastisille pinnoille tai suoraan happovärin päälle




PINNAN ESIKÄSITTELY


- 1 - Pinnan määrittely
- 2 - Käsittely

TYÖVAIHE		Teräs	Lasikuitu- vahvisteinen pinta
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	Rasvanpoisto	✓	✓



HL Professional LASIKUITUKITTI, 2K

1 - KÄSITTELY

	 PAINO	 100	
10°C	100:2	7'	30'
20°C		5'	20'
30°C		3,5'	15'

 AIKA
5 min
ETÄISYYS
80 cm
MAX.LÄMPÖ
80°C

2 - HIONTA

ALOITUS	KIERTONOPEUS	
	800 rpm	P80
LOPETUS	LIIKE	
	7 - 5 mm	P150

HUOMIOITAVAA

Älä käytä kovettajaa enempää kuin ohjeessa sanotaan. Sekoita huolellisesti.
Eristettävä ennen pintamaalausta.
Polyesterikitti ei kovetu kunnolla alle +5°C lämpötilassa.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet tinnerillä, ennen kuin tuote alkaa kovettua.

TURVALLISUUS

Seuraa tuote-etiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta www.hlgroup.fi.

VARASTOINTI

Varastoidaan hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa auringonvalolta. Varastointilämpötila +5°C - +30°C.

TAKUU

Avaamattomassa pakkauksessa yksi vuosi valmistuspäivämäärästä.

HL Professional LASIKUITUKITTI, 2K

TUOTENUMERO: HL78996

